

AGCテクノグラス(株)の試験管はアルカリ溶出が少なく、ご安心してお使い頂けます。



アルカリ溶出試験

メーカー	線膨張係数 (0~300°C) (x 10 ⁻⁷ /°C)	0.01mol/L硫酸消費量
		(mL)
AGCテクノグラス(株)	33	0.09
A社	50	0.14
B社	52	0.13
C社	52	0.13

試験：外部試験機関にて実施

* 日本薬局方 アルカリ溶出試験 第一法（粉末法）による